

CHAPA / BOBINA LAGRIMADA: material grabado laminado en caliente, recocido y decapado.

1. TIPOS DE ACERO INOXIDABLE - EQUIVALENCIAS

	Austeníticos			
ACX	120	150	250	240
EN 10088	1.4301	1.4307	1.4401	1.4404
AISI	304	304L	316	316L

Datos sujetos a posibles cambios conforme a la normativa internacional y las prácticas de trabajo. Otros tipos de acero, previa consulta.

2. DIMENSIONES

Dimensiones estándar. Sujetas a las normas internacionales de tolerancias.

Espesor (mm)	Ancho nominal (mm)	Longitud en chapa (mm)
3,00 - 9,52	915 - 1524	1500 - 12000

Nota: Las especificaciones de algunos de los productos indicados, varían dependiendo de los tipos de acero y acabados. Otras dimensiones o especificaciones, consultar con su comercial.

Dimensiones estándar de Chapa
1000 x 2000 (mm)
1250 x 2500 (mm)
1500 x 3000 (mm)

3. CONDICIONES DE SUMINISTRO

(No aplica)

4. GALERÍA



Acabado N°1 Lagrimado



Bobina lagrimada