



SOLDADURA

1. TIPOS DE ACERO INOXIDABLE / EMBALAJE

APLICACIÓN	Tipos de Acero Inoxidable en los que se fabrica/comercializa										
	EN -12072	AWS	EN -10088	EN -12072	AWS	EN -10088					
MIG / MAG (GMAW)	G 19 9 LSi	ER308LSi	1.4316	G 18 8 Mn	-	1.4370					
	G 19 12 3 LSi	ER316LSi	1.4430	G 17 LNb	-	1.4511					
TIG	W 19 9 L	ER308L	1.4316	W 19 12 3 L	1.4430	1.4430					
	G 19 12 3 LSi	ER316LSi	1.4430	G 19 9 LSi	ER308LSi	1.4316					
ARCO SUMERGIDO	W 19 9 L	ER308L	1.4316	W 19 12 3 L	ER316L	1.4430					
ELECTRODOS	G 19 9 L	-	1.4316	G 19 12 3 L	ER316L	1.4430					
ALAMBRE PARA ELECTRODOS	G 19 9 L	-	1.4316	G 19 12 3 L	ER316L	1.4430					

Normalmente no se utilizan para Tig.

55 Carrete.

APLICACIÓN	Embalajes												
	51	52	53	55	57	60	70	71	72	73	V	V3	2X
MIG / MAG (GMAW)	•		•	•	•	•							•
TIG							•		•	•			
ARCO SUMERGIDO		•											
ELECTRODOS								•			•	•	
ALAMBRE PARA ELECTRODOS								•			•	•	

51 Carrete.57 Carrete.71 Caja de madera.52 Carrete.60 Carrete.72 Cajas rectangulares.

53 Carrete. 70 Tubos. 73 Tubos. 2X Bobina.

V Rosetado grande.

V3 Rosetado pequeño.



2. DIMENSIONES

TIPO DE SOLDADURA	Diámetro disponible mm.									
	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00		
MIG / MAG (GMAW)										
TIG										
ARCO SUMERGIDO										
ELECTRODOS	1,60 - 5,00									
ALAMBRE PARA ELECTRODOS	1,60 - 5,00									

El material es suministrado en rollos de alambre o en varillas cortadas y es recubierto posteriormente antes de su uso final. Las tolerancias según norma ó petición del cliente.

Dimension nominal	Clase de tolerancia conforme a ISO 286-2								
(mm)	h8	h9	h10	h11					
> 1 a ≤ 3	0.014	0.025	0.040	0.060					
> 3 a ≤ 6	0.018	0.030	0.048	0.075					

Los valores de las desviaciones son en menos respecto a la dimensión nominal. Por ejemplo, un diámetro nominal de 3 mm de la clase de tolerancia h9 es de + 0, -0.025 mm ó 2.975 / 3.00 mm.3.

Los materiales podrán ser fabricados también bajo norma EN 10218-2 (Alambres y productos trefilados de acero) aplicando los intervalos de diámetro T1, T2, T3, T4 y T5 a partir de valor mínimo admisible de ±0.010 mm en diámetros ≥ 0.5 mm.

4.GALERÍA



